

HolzPaletten CP9 1140x1140 Seecontainer

Id : PB11401140174-CP9 - 144

Maße	
Länge	1140 mm
Breite	1140 mm
Höhe	174 mm
Gewicht (*)	41,79 kg

(*)Vorläufiger Wert. Das Gewicht ist je nach Feuchtigkeitsgehalt und Holzart variabel. Die Variation kann erreichen 30% des Nenngewichts nach Trocknung.

Handhabung	
Anzahl der Einträge	4
Einlagen	6
Rackfähig	Oui / Yes
Nestbar	Non / No
Stapelbar	Oui / Yes
Höhe für Gabeln	116 mm
Breite für Gabeln	400 mm

Widerstand	
Max. statische Belastung (*)	3900 kg
Max. dynamische Belastung (*)	1700 kg
Bodenfläche	1,30 m²
Volumen	,23 m³
ISPM15-Konformität	Ja
Trocken	Nein Option
durchschnittliche Luftfeuchtigkeit (**)	45 % [22 à 25 %]

(*)Basierend auf einer gleichmäßig verteilten Last auf der Plattform und dem Einsatz unter normalen Handhabungsbedingungen

(**)Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit, kann je nach Lagerbedingungen und Luftfeuchtigkeit nach oben oder unten abweichen. das Datum der Herstellung (Paletten werden neu gewischt).

Rohmaterial	
Rohmaterial	Holz
Anzahl der Bloc	9
Material der Bloc	Holz oder Pressholz

www.mypalletsonline.com

Zusammensetzung (en mm)*					
	Menge	Länge	Breite	Dicke	
Brett 1	3	1140	120	18	
Brett 2	6	1140	80	18	
Unteres Brett 1	3	1140	80	22	
Unteres Brett 2					
Blöcke oder Dachsparren 1	9	0	0	80	
Blöcke oder Dachsparren 2	0	0	0	0	
Kufen 1	3	1140	100	36	
Kufen 2	3	1140	100	18	
Abgeschrägte Kufen	Ja				
Geschlossenem deck	Nein				
Abgeschrägte Ecken	Ja				
überlaufendes Tablett	Nein				
Plattenabstand	37,50 mm				
Theoretisches Cubing (dm3)	47,48				

(*) Die Abmessungen können je nach Holzart, relativer Luftfeuchtigkeit des Holzes und Lagerdauer um +/- 3% pro Element variieren. Diese Faktoren sind nicht einschränkend.



Exportieren

Es wird dringend empfohlen, für Ihre Exportsendungen zusätzlich zur vorgeschriebenen ISPM15-Behandlung eine mechanische Trocknung durchzuführen.

Mit dieser Vorsichtsmaßnahme vermeiden Sie Schimmelbildung und die Verunreinigung Ihrer Kartons und Produkte.

www.mypalletsonline.com