

Palette Bois 1000 X 1200 X 138 - Norme CP1

Dimensions	
Longueur	1200 mm
Largeur	1000 mm
Hauteur	138 mm
Poids (*)	35,18 kg

(*) Valeur indicative. Le poids est variable selon le taux d'humidité et l'essence du bois. La variation peut atteindre 30% du poids nominal après séchage.

Manutention	
Entrées	4
Semelles	3
Rackable	Oui / Yes
Emboitable	Non / No
Gerbage	Oui / Yes
Hauteur pour fourche	98 mm
Largeur pour fourche	297 mm

Resistance	
Charge statique max (*)	2700 kg
Charge Dynamique max (*)	1500 kg
Emprise au sol	1,20 m ²
Volume	,17 m ³
Conformité NIMP15	Non / No
Sec	
Humidité moyenne (**)	45 %

(*) Selon une charge uniformément répartie sur le plateau et une utilisation dans des conditions normales de manutention

(**) Taux d'humidité moyen, peut varier à la hausse ou à la baisse selon les conditions de stockage et le taux d'humidité ambiant, la date de fabrication (palettes ré-essuyées).

Matière	
Matière	Bois
Nombre de plot	9
Matière plot	

Composition (en mm)*					
	Quantité	Longueur	Largeur	Epaisseur	
Planche 1	3	1200	100	18	
Planche 2	6	1200	80	18	
Traverse 1	3	1000	100	22	
Traverse 2					
Plot / Chevron 1	0	135	80	0	
Plot / Chevron 1	9	135	80	80	
Semelles 1	3	1200	135	18	
Semelles 2	0	0	0	0	
Semelles Chanfreinées	Oui / Yes				
Plancher Plein	0				
Coins Coupés	Oui / Yes				
Débordante	Oui / Yes				
Clairevoie Moyenne	27,50				
Cubage Théorique (dm3)	39,97				

(*) Les dimensions peuvent varier de +/- 3 % par élément selon l'essence de bois, l'humidité relative du bois, la durée de stockage. Ces facteurs ne sont pas limitatifs.



Exportation :

Il est fortement conseillé pour vos expéditions à l'export de privilégier un séchage mécanique en complément du traitement obligatoire NIMP15.

Cette précaution vous permettra d'éviter le développement de moisissures et la contamination de vos cartons et produits.

www.mypalletsonline.com