

HolzPaletten CP3 1140x1140 Seecontainer

Id : PB11401140138-CP3 - 138

| Maße | |
|-------------|----------|
| Länge | 1140 mm |
| Breite | 1140 mm |
| Höhe | 138 mm |
| Gewicht (*) | 35,95 kg |

(*)Vorläufiger Wert. Das Gewicht ist je nach Feuchtigkeitsgehalt und Holzart variabel. Die Variation kann erreichen 30% des Nenngewichts nach Trocknung.

| Handhabung | |
|---------------------|-----------|
| Anzahl der Einträge | 4 |
| Einlagen | 3 |
| Rackfähig | Oui / Yes |
| Nestbar | Non / No |
| Stapelbar | Oui / Yes |
| Höhe für Gabeln | 98 mm |
| Breite für Gabeln | 367 mm |

| Widerstand | |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Max. statische Belastung (*) | 3100 kg |
| Max. dynamische Belastung (*) | 1500 kg |
| Bodenfläche | 1,30 m ² |
| Volumen | ,18 m ³ |
| ISPM15-Konformität | Ja |
| Trocken | Nein Option |
| durchschnittliche Luftfeuchtigkeit (**) | 45 % [22 à 25 %] |

(*)Basierend auf einer gleichmäßig verteilten Last auf der Plattform und dem Einsatz unter normalen Handhabungsbedingungen

(**)Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit, kann je nach Lagerbedingungen und Luftfeuchtigkeit nach oben oder unten abweichen. das Datum der Herstellung (Paletten werden neu gewischt).

| Rohmaterial | |
|-------------------|---------------------|
| Rohmaterial | Holz |
| Anzahl der Bloc | 9 |
| Material der Bloc | Holz oder Pressholz |

| Zusammensetzung (en mm)* | | | | | |
|----------------------------|----------|-------|--------|-------|--|
| | Menge | Länge | Breite | Dicke | |
| Brett 1 | 6 | 1140 | 80 | 18 | |
| Brett 2 | 3 | 1140 | 120 | 18 | |
| Unteres Brett 1 | 3 | 1140 | 100 | 22 | |
| Unteres Brett 2 | | | | | |
| Blöcke oder Dachsparren 1 | 9 | 0 | 0 | 80 | |
| Blöcke oder Dachsparren 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kufen 1 | 3 | 1140 | 135 | 18 | |
| Kufen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abgeschrägte Kufen | Ja | | | | |
| Geschlossenem deck | Ja | | | | |
| Abgeschrägte Ecken | Ja | | | | |
| überlaufendes Tablett | Ja | | | | |
| Plattenabstand | 37,50 mm | | | | |
| Theoretisches Cubing (dm3) | 40,85 | | | | |

(*) Die Abmessungen können je nach Holzart, relativer Luftfeuchtigkeit des Holzes und Lagerdauer um +/- 3% pro Element variieren. Diese Faktoren sind nicht einschränkend.



Exportieren

Es wird dringend empfohlen, für Ihre Exportsendungen zusätzlich zur vorgeschriebenen ISPM15-Behandlung eine mechanische Trocknung durchzuführen.

Mit dieser Vorsichtsmaßnahme vermeiden Sie Schimmelbildung und die Verunreinigung Ihrer Kartons und Produkte.

www.mypalletsonline.com